

Boltaflex

EFFETS CUIR TRESSÉS, M1

Utilisation : recouvrement de sièges

Composition : enduction 100% PVC sur Tissé 100% Rayonne

Poids : 740g/m²

Largeur : 140 cm

Longueur des pièces : 25 ml

Résistant à l'urine

Effet hygiénique et anti-bactérien

Forte résistance à la déchirure

Résistance à l'abrasion : 100000+Martindales

Destination : usage professionnel et domestique intensif

Résistance feu

BS7176 : 1195 (direct) Ignition Source 0,1 et 5

EN 1021/2

CAL TB 116 et 117, NFPA260 (USA)

Usage nautique IMO Res. A652 (16)

France M1

Entretien : Utiliser une brosse et frotter doucement avec une solution savonneuse (non alcaline), rincer à l'eau claire. Ne jamais utiliser de polish, tampon acier ou de solvant.

Pour plus de détails, contacter :

Omnova International Coated Fabrics

146 boulevard Voltaire

92600 Asnières

France

Tel: +33 (0) 141322908 – Fax: +33 (0) 141322916 – Email: contact@boltaflex.net